

3

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer:

0 083 907
A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 82810550.2

51 Int. Cl.³: C 08 J 3/20

22 Anmeldetag: 17.12.82

30 Priorität: 23.12.81 CH 8252/81

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.07.83 Patentblatt 83/29

84 Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI NL

71 Anmelder: CIBA-GEIGY AG
Patentabteilung Postfach
CH-4002 Basel(CH)

72 Erfinder: Zwahlen, Günther
Landskronstrasse 12
CH-4143 Dornach(CH)

54 Verfahren zur Herstellung von Pigment- bzw. Farbstoffpräparaten.

57 Verfahren zur Herstellung eines Präparates durch Kneten eines Pigmentes oder eines polyamidlöslichen Farbstoffes in einer Lösung eines linearen Polyamides und durch Zerlegen der Knetmasse, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösungsmittel für das lineare Polyamid eine Lösung aus einem alkohollöslichen anorganischen Salz in einem Alkohol verwendet.

Die nach diesem Verfahren hergestellten Präparate eignen sich zur Massgefärbung von linearen Polyamiden.

EP 0 083 907 A1

Verfahren zur Herstellung von Pigment- bzw. Farbstoffpräparaten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Pigment- bzw. Farbstoffpräparaten für die Massefärbung von linearen Polyamiden und die nach diesem Verfahren hergestellten Präparate.

Polyamid- Pigment-bzw. Polyamid-Farbstoffpräparate lassen sich herstellen, indem man ein Pigment oder einen polyamidlöslichen Farbstoff mit einer Lösung eines Polyamides knetet. Dieses Knetverfahren erfordert ein Lösungsmittel, welches das Trägerharz löst, und das auf einfache Weise aus dem Polyamid, resp. Polyamid-Präparat wieder entfernt werden kann. Das Lösungsmittel sollte deshalb Polyamid möglichst bei Temperaturen unter 100°C lösen und vorzugsweise mindestens teilweise wasserlöslich sein, um eine Zerlegung der Knetmasse und leichte Entfernung des Lösungsmittels mit Wasser am Ende des Prozesses zu ermöglichen, und es muss ausserdem chemisch inert gegenüber den einzelnen Komponenten der Knetmasse und dem Werkstoff der verwendeten Apparaturen sein. Gerade bei linearen Polyamiden ist aber die Auswahl an geeigneten Lösungsmitteln gering. Zur Herstellung von Polyamid-Pigmentpräparaten beschreiben die CH-PS 308,532 und die GB-PS 944,759 die Verwendung von Ameisensäure als Lösungsmittel für das Polyamid. Nun ist Ameisensäure korrosiv und schafft arbeitshygienische, ökologische und toxikologische Probleme. Andere bekannte Lösungsmittel, wie beispielsweise γ -Butyrolacton, erfordern hohe Arbeitstemperaturen und belasten das Pigment bzw. den Farbstoff, oder lösen das Polyamid nur unter erhöhtem Druck, wie beispielsweise Methanol, und erschweren dadurch einen Knetprozess erheblich, oder

sind sehr teuer, wie z.B. Trifluoräthanol. Verwendet man jedoch eine organotrope Salz/Alkohol-Lösung als Lösungsmittel, so lassen sich unter Umgehung der genannten Nachteile Polyamid-Pigmentpräparate herstellen, die den höchsten Qualitätsanforderungen zu genügen vermögen.

Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zur Herstellung eines Präparates durch Kneten eines Pigmentes oder eines polyamidlöslichen Farbstoffes in einer Lösung eines linearen Polyamides und durch Zerlegen der Knetmasse, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösungsmittel für das lineare Polyamid eine Lösung aus einem alkohollöslichen anorganischen Salz in einem Alkohol verwendet.

Als alkohollösliche anorganische Salze eignen sich jene, deren Lösungen Polyamide zu lösen vermögen. Zudem bevorzugt man solche Salze, die leicht zugänglich und technisch von Interesse sind. So verwendet man als Salze vor allem Ammonium-, Alkali- oder Erdalkalihalogenide oder -rhodanide, wie Calciumchlorid, Kaliumrhodanid, Natriumrhodanid oder Ammoniumrhodanid. Von besonderem Interesse sind Calciumchlorid, Ammonium- oder Natriumrhodanid. Aber auch Salze ausgewählter Metalle anderer Gruppen des periodischen Systems sind geeignet, wie z.B. FeCl_3 , ZnCl_2 oder SnCl_2 .

Als Alkohole kommen sowohl mono- wie polyfunktionelle Alkohole in Betracht. Geeignete monofunktionelle Alkohole sind beispielsweise aliphatische Alkohole mit 1 bis 6 C-Atomen, wie Methanol, Aethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, sek.-Butanol, tert.-Butanol, n-Pentanol, tert.-Amylalkohol, n-Hexanol, cycloaliphatische Alkohole mit 5 bis 7 C-Atomen, wie Cyclohexanol und aromatische Alkohole, wie Benzylalkohol. Als polyfunktionelle Alkohole bevorzugt man Glykole, wie Aethylenglykol, 1,2-Propylenglykol oder Diäthylenglykol. Es können auch Mischungen der genannten Alkohole verwendet werden.

Bevorzugt verwendet man im erfindungsgemässen Verfahren monofunktionelle aliphatische Alkohole mit 1 bis 6 C-Atomen, insbesondere solche mit 1 bis 4-C-Atomen, vorzugsweise Aethanol und vor allem Methanol.

Lineare Polyamide, die im erfindungsgemässen Verfahren verwendet werden können, sind beispielsweise solche, die aus ϵ -Caprolactam (Polyamid-6), aus ω -Aminoundecansäure (Polyamid-11), aus ω -Laurinlactam (Polyamid-12), aus Hexamethyldiamin und Adipinsäure (Polyamid-6,6) oder aus anderen aliphatischen oder auch aromatischen Ausgangsstoffen herstellbar sind. Ferner kommen auch Mischpolyamide in Betracht, beispielsweise aus ϵ -Caprolactam, Hexamethyldiamin und Adipinsäure.

Bevorzugt verwendet man Polyamid-6 oder Polyamid-6,6.

Pigmente, die im erfindungsgemässen Verfahren eingesetzt werden können, sind beispielsweise anorganische, wie Russ, Metallpulver, Titandioxyd, Eisenoxyde, Eisenoxyhydrate, Ultramarin, Cadmiumsulfide, Cadmiumsulfo-selenide, Molybdatorange oder Chromgelb, insbesondere aber organische Pigmente, wie z.B. Azo-, Azomethin-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Perinon-, Perylentetracarbonsäurediimid-, Dioxazin-, Iminoisoindolinon- oder Chinacridonpigmente. Auch Metallkomplexe, beispielsweise von Azo-, Azomethin- oder Methin-farbstoffen mit Pigmentcharakter sind geeignet.

Als polyamidlösliche Farbstoffe eignen sich im erfindungsgemässen Verfahren vorzugsweise Dispersionsfarbstoffe, insbesondere solche der Anthrachinonreihe, beispielsweise Hydroxy-, Amino-, Alkylamino-, Cyclohexylamino-, Arylamino-, Hydroxyamino- oder Phenylmercapto-anthrachinone, sowie Metallkomplexe von Azofarbstoffen, insbesondere 1:2-Chrom- oder Kobaltkomplexe von Monoazofarbstoffen.

Es können auch Gemische verschiedener Pigmente oder Farbstoffe verwendet werden. Bei der Wahl der Pigmente oder Farbstoffe ist darauf zu achten, dass sie den hohen Anforderungen an die Beständigkeit bei den Verarbeitungsbedingungen der Polyamide genügen.

Das Mengenverhältnis zwischen Pigment bzw. Farbstoff und linearem Polyamid wird zweckmässig so gewählt, dass der Pigment- bzw. Farbstoffanteil im fertigen Präparat 5 bis 70, bevorzugt 10 bis 50 Gew.-% beträgt.

Ausser den erfindungsgemäss zu verwendenden Komponenten können weitere, im Präparat verbleibende Stoffe eingesetzt werden, wie Stabilisierungs- oder Füllstoffe. In der Regel sind jedoch solche Zusätze überflüssig.

Die mechanische Behandlung gemäss vorliegendem Verfahren kann auf Knetapparaten bekannter Konstruktion durchgeführt werden. Dabei kann man kontinuierlich oder diskontinuierlich arbeitende Maschinen einsetzen. Vorzugsweise verwendet man im erfindungsgemässen Verfahren diskontinuierlich arbeitende Knetapparate. Die Knetung kann man bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur und Siedetemperatur des eingesetzten Lösungsmittels durchführen. Vorzugsweise arbeitet man bei Temperaturen unter 100°C, insbesondere bei 40 bis 100°C.

Das Mengenverhältnis zwischen alkohollöslichem Salz und Alkohol kann zwischen 5 Gew.-% Salz bezogen auf den Alkohol und dem Sättigungspunkt der Salz/Alkohollösung liegen, wobei der Sättigungspunkt von der Verfahrenstemperatur abhängig ist. Bevorzugt setzt man das alkohollösliche Salz in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-% bezogen auf die Alkohollösung ein. Im Einzelfalle wird man beachten müssen, dass zum Erreichen eines ausreichenden Lösevermögens eine von der Art des Salzes und vom verwendeten Alkohol abhängige minimale Salzkonzentration erforderlich ist.

Das Mengenverhältnis zwischen der Salz/Alkohollösung und dem linearen Polyamid kann in weiten Grenzen variiert werden und ist insbesondere von der Arbeitstemperatur, der Leistungsfähigkeit des Knetapparates und von der Natur des Polyamides abhängig.

Vorzugsweise führt man den Knetprozess in Gegenwart von Mahlhilfsmitteln durch, die in der Salz/Alkohollösung unlöslich sind und sich mit Wasser auswaschen lassen. Als Mahlhilfsmittel eignet sich insbesondere Natriumchlorid. Das Mengenverhältnis zwischen Mahlhilfsmittel und Pigment bzw. Farbstoff kann in weiten Grenzen variiert werden. Ein geringer Anteil an Mahlhilfsmittel, beispielsweise etwa ein Fünftel der Pigmentmenge, führt zu relativ langen Bearbeitungszeiten. Vorteilhaft verwendet man mindestens gleichviel Gew.-Teile Mahlhilfsmittel oder ein Mehrfaches davon wie Pigment- bzw. Farbstoff-Gew.-Teile. Die obere Grenze des Mahlhilfsmittelanteils hängt weitgehend von der Leistungsfähigkeit der verwendeten Knetmaschine ab.

Die Knetmassen, in denen das Polyamid gelöst vorliegt, können zerlegt werden, indem man das Polyamid aus der hochviskosen, zähen Lösung ausfällt. Als Fällmittel verwendet man vorzugsweise Wasser. Das Ausfällen kann aber auch durch Zusetzen von weiterem Alkohol erfolgen, da dadurch die Konzentration des anorganischen Salzes im Alkohol soweit herabgesetzt werden kann, dass die Salz/Alkohol-Lösung das Polyamid nicht mehr zu lösen vermag.

Es ist auch möglich, die Knetmassen zu zerlegen, indem das Metallsalz durch chemische Massnahmen in ein unlösliches Produkt übergeführt wird, z.B. bei einer ZnCl_2 /Alkohol-Lösung durch Zusatz von Na_2CO_3 , wodurch das unlösliche ZnCO_3 entsteht und der Knetmasse somit der Lösevermittler entzogen wird.

Arbeitet man mit kontinuierlichen Maschinen, z.B. mit einem Knetextruder, wird das Extrudat vorteilhaft in viel Wasser aufgenommen und durch mechanische Zerkleinerung in geeigneten Nassmühlen in eine aufarbeitbare Suspension übergeführt.

Präparate, die nach dem erfindungsgemässen Verfahren in Pulverform anfallen, können durch Extrusion zu Granulaten umgeformt werden. Es ist möglich, während des Extrusionsprozesses den Pigment- oder Farbstoffanteil im Präparat durch Zugabe von Polyamid zu verringern und ferner die Farbnuance des Präparates mit andersfarbigen Präparaten zu verändern.

Die nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Präparate eignen sich für die Massgefärbung von linearen Polyamiden, wie sie oben beschrieben wurden. Sie eignen sich insbesondere für die Massgefärbung von faserbildenden Polyamiden, vor allem von Polyamid-6 und Polyamid-6,6.

Die nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Präparate zeichnen sich durch eine gute Verteilbarkeit in der Polyamidschmelze aus. In Granulatform sind sie abriebbeständig und ohne Schwierigkeiten dosierbar und pneumatisch förderbar.

Die zu färbenden Polyamide können zweckmässig in Form von Pulvern, Schnitzeln oder Granulaten mit dem Präparat vermischt werden. Dies wird beispielsweise durch Aufpudern der Polyamidteilchen mit dem fein verteilten Präparat mit oder ohne Haftmittel oder durch Heissbeschichtung oder durch Vermischen des Präparategranulates mit dem Polyamidgranulat oder durch Aufschmelzen des Präparategranulates in einem Injektionsextruder und Einspritzen in die zu färbende Polyamidschmelze erreicht. Das Verhältnis von Präparat zu Polyamid kann, je nach der gewünschten Farbstärke, innerhalb weiter Grenzen schwanken. Im allgemeinen empfiehlt sich die Verwendung von 0,01 bis 10, insbesondere 0,1 bis 5 Gewichtsteilen Präparat auf 100 Gewichtsteile Polyamid.

Die mit dem Präparat vermischten Polyamidteilchen werden nach bekannten Verfahren im Extruder geschmolzen und zu verschiedenen Formen, wie Platten, Folien oder insbesondere Fasern, gegossen bzw. gepresst.

Die mit den erfindungsgemässen Präparaten gefärbten Polyamidgegenstände zeigen eine gleichmässige und intensive Färbung von guter Lichtechtheit. Insbesondere erfüllen die Fasern ausserdem die an die Gebrauchsechtheiten und physikalisch-technischen Eigenschaften gestellten Anforderungen, wie beispielsweise an die Nass- und Trockenreinigungsechtheiten, Reibechtheit, Dehnbarkeit, Reiss- und Spleissfestigkeit.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung. Die Teile bedeuten Gewichtsteile und die Prozente Gewichtsprozente.

Beispiel 1: In einem Labor-Kneter werden 70 Teile feinteiliges β -Kupferphthalocyanin, 105 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (grobes Pulver mit Körnung < 1 mm) und 126 T CaCl_2 /Methanollösung, enthaltend 23 % CaCl_2 , während 3 Stunden bei 40 bis 45° C geknetet. Innert 10 Minuten werden 150 Teile Methanol zugetropft, wobei die Knetmasse zerfällt und innert 15 Minuten einen feinteiligen Brei bildet. Dieser wird in ca. 2000 Teilen Wasser aufgenommen und die Suspension nach einem Durchgang durch eine Zahnkolloidmühle filtriert und mit Wasser salz- und lösungsmittelfrei gewaschen. Der Filterkuchen wird im Vakuumschrank während 24 Stunden bei 100° C getrocknet. Man erhält ein blaues pulveriges Präparat, enthaltend 40 % Pigment und 60 % Polyamid-6.

Nimmt man anstelle der CaCl_2 /Methanollösung 150 T 25%ige CaCl_2 /n-Butanollösung, so erhält man ebenfalls ein gutes Präparat.

Beispiel 2: 40 Teile rohes β -Kupferphthalocyanin, 40 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Pulver mit Körnung $< 500 \mu\text{m}$), 200 Teile gemahlenes Natriumchlorid und 70 Teile CaCl_2 /Methanol-Lösung, enthaltend 23 % CaCl_2 , werden in einem mit Rückflusskühler versehenen Knetter während 6 Stunden bei Rückflusstemperatur ($\sim 60^\circ\text{C}$) geknetet. Durch Zugabe von 50 Teilen Wasser wird die Knetmasse zerlegt und in kurzer Zeit (5-10 Minuten) zu einem feinen Granulat zerkleinert. Dieses wird in ca. 1000 Teilen Wasser aufgenommen, die erhaltene Suspension filtriert, und der Filterkuchen mit Wasser salz- und lösungsmittelfrei gewaschen. Das Produkt wird im Vakuumschrank bei 100°C während 24 Stunden getrocknet. Man erhält ein blaues, pulveriges Präparat, enthaltend 50 % Pigment und 50 % Polyamid-6.

Beispiel 3: Verfäht man wie in Beispiel 1, verwendet aber anstelle von 70 Teilen Kupferphthalocyanin 70 Teile Russ-Pigment (Printex 35[®], Degussa) und 140 Teile, statt 126 Teilen 23 %ige CaCl_2 /Methanollösung, so erhält man ein schwarzes Präparat, enthaltend 40 % Russ-Schwarz und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 4: In einen Laborknetter lädt man 32 Teile rohes Indanthron der α -Kristallmodifikation, 48 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $< 1 \text{ mm}$), 192 Teile gemahlenes Natriumchlorid, 25 Teile wasserfreies CaCl_2 und 75 Teile Methanol.

Man knetet 4 Stunden bei Rückflusstemperatur, zerlegt und granuliert die Knetmasse durch Zugabe von 40 Teilen Wasser, suspendiert das sehr feine Granulat in ca. 1000 Teilen Wasser, filtriert, wäscht mit Wasser salz- und lösungsmittelfrei und trocknet 48 Stunden bei 100°C im Vakuum. Man erhält ein dunkelblaues Präparat, enthaltend 40 % Indanthron und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 5: 150 Teile einer Lösung aus 25 % NaSCN und 75 % Aethanol (techn., enthaltend 5 % Wasser), 65 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $\leq 0,5$ mm) und 43 Teile feinteiliges β -Kupferphthalocyanin werden während 4 Stunden bei 80 bis 85° C geknetet. Durch Zutropfen von 50 Teilen Wasser von 60° C wird die Knetmasse zerlegt, unter Kühlung 20 Minuten weitergeknetet, sodass ein feines feuchtes Pulver entsteht. Dieses wird analog Beispiel 1 zu einem pulverförmigen blauen Präparat aufgearbeitet, enthaltend 40 % Pigment und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 6: 63,6 Teile Aethanol (techn., enthaltend 5 % Wasser), 27,3 Teile NH_4SCN , 40,8 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $\leq 0,5$ mm), 27,2 Teile chloriertes Kupferphthalocyanin C.I. Pigment Grün 7 und 163,2 Teile gemahlenes NaCl (Körnung $\leq 60 \mu\text{m}$) werden während 6 Stunden bei 80 bis 85° C geknetet. Durch Zugabe von 50 Teilen Wasser wird die Knetmasse zerlegt und unter Kühlung 15 Minuten weitergeknetet. Es entsteht ein feines Granulat, das analog Beispiel 1 aufgearbeitet wird. Man erhält ein pulverförmiges grünes Präparat, bestehend aus 40 % Pigment und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 7: 84 Teile wasserfreies Methanol, 36 Teile ZnCl_2 , 30 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $\leq 0,5$ mm), 20 Teile C.I. Pigment Rot 149 und 160 Teile gemahlenes NaCl (Körnung $\leq 60 \mu\text{m}$) werden bei 60 bis 65° C während 5 Stunden geknetet. Unter gleichzeitiger Kühlung werden 50 Teile Wasser zugesetzt. Innert weniger Minuten entsteht ein feinteiliger Brei, der mit 3000 Teilen Wasser aus dem Knetter gespült wird. Die erhaltene Suspension wird filtriert, mit Wasser salz- und lösungsmittelfrei gewaschen. Der Filterkuchen wird im Vakuumschrank bei 100° C während 48 Stunden getrocknet. Man erhält ein rotes pulverförmiges Präparat, bestehend aus 40 % Pigment und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 8: In einen Laborkneteter läßt man 10 Teile rohes β -Kupfer-phthalocyanin, 15 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $\leq 0,5$ mm), 60 Teile gemahlenes NaCl, 25 Teile CaCl_2 und 75 Teile Aethylenglykol. Man knetet 6 Stunden bei 80 bis 85° C, zerlegt die Knetmasse durch Zugabe von 50 Teilen Wasser unter gleichzeitiger Kühlung, und arbeitet analog Beispiel 1 zu einem pulverförmigen blauen Präparat auf. Es besteht aus 40 % Pigment und 60 % Polyamid-6.

Beispiel 9: 60 Teile des Präparates aus Beispiel 2 und 90 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung ≤ 1 mm) werden während 20 Minuten auf einem Turbulamischer gemischt, die Mischung auf einem 1-Wellen-Laborextruder zu einem Draht extrudiert (Extruder-Temperaturen 190 bis 240° C) und dieser zu zylindrischen Granulaten von 2 bis 3 mm Länge und 3 mm Durchmesser geschnitten. Man erhält ein Präparat in Granulatform, enthaltend 20 % Pigment und 80 % Polyamid-6.

Beispiel 10:

a) 50 Teile Präparat gemäss Beispiel 4 und 50 Teile Polyamid-6 von Faserqualität (Körnung $\leq 0,5$ mm) werden während 20 Minuten auf einem Turbulamischer gemischt. Die Mischung wird auf einem 1-Wellen-Laborextruder zu einem Draht extrudiert (Extrudertemperaturen 210 bis 230° C). Der Draht wird zu zylindrischen Granulaten von 2 bis 3 mm Länge und 3 mm Durchmesser geschnitten. Man erhält ein dunkelblaues Präparat in Granulatform, enthaltend 20 % Pigment und 80 % Polyamid-6.

b) bis e) Nimmt man anstelle des Präparates gemäss Beispiel 4 50 Teile Präparat gemäss Beispiel 5, 6, 7 oder 8, verfährt im übrigen wie beschrieben, so erhält man ein blaues, bzw. ein grünes oder rotes Präparat in Granulatform, enthaltend 20 % Pigment und 80 % Polyamid-6.

Beispiel 11:

- a) 98 Teile Polyamid aus ϵ -Caprolactam (Polyamid-6) in Form von Schnitzeln werden mit 2 Teilen des gemäss Beispiel 1 erhaltenen blauen Präparates trocken aufgedudert. Die Schnitzel werden bei 290 bis 295° C in einem Extruder versponnen. Der erhaltene Faden weist eine gleichmässige blaue Färbung auf und enthält das Pigment in sehr guter Feinverteilung.
- b) Nimmt man anstelle des blauen Präparates gemäss Beispiel 1 2 Teile des gemäss Beispiel 3 erhaltenen schwarzen Präparates, verfährt im übrigen analog zu Beispiel 11a, so erhält man einen gleichmässig schwarzgefärbten Faden, der das Pigment in guter Feinverteilung enthält.

Beispiel 12:

- a) 96 Teile Polyamid-6 in Form von Schnitzeln werden mit 4 Teilen des gemäss Beispiel 9 erhaltenen Granulats vermischt und bei 290° C bis 295° C im Extruder versponnen. Der erhaltene Faden weist eine gleichmässig blaue Färbung auf und enthält das Pigment in hervorragender Feinverteilung.
- b) bis f) Nimmt man anstelle des dunkelblauen Präparates gemäss Beispiel 9 4 Teile Präparat gemäss Beispiel 10a, 10b, 10c, 10d oder 10e, verfährt im übrigen wie beschrieben, so erhält man gleichmässig dunkelblau, bzw. blau, grün oder rot gefärbte Fäden, die das jeweilige Pigment in ausgezeichneter Feinverteilung enthalten.

Beispiel 13: Verfährt man analog zu Beispiel 11 und verwendet anstelle der Präparate gemäss Beispiel 1 bzw. 3 2 Teile des Präparates gemäss Beispiel 4, so erhält man ebenso einen gleichmässig gefärbten Faden, in dem das Pigment in ausgezeichneter Feinverteilung vorliegt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Präparates durch Kneten eines Pigmentes oder eines polyamidlöslichen Farbstoffes in einer Lösung eines linearen Polyamides und durch Zerlegen der Knetmasse, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösungsmittel für das lineare Polyamid eine Lösung aus einem alkohollöslichen anorganischen Salz in einem Alkohol verwendet.
2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als alkohollösliches anorganisches Salz Ammonium-, Alkali- oder Erdalkalihalogenide oder -rhodanide verwendet.
3. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als alkohollösliches anorganisches Salz Calciumchlorid, Ammonium- oder Natriumrhodanid verwendet.
4. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als Alkohol einen monofunktionellen aliphatischen Alkohol mit 1 bis 6 C-Atomen verwendet.
5. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als Alkohol Methanol verwendet.
6. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man das alkohollösliche anorganische Salz in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-% bezogen auf die Alkohollösung einsetzt.
7. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als lineares Polyamid ein Polyamid aus ϵ -Caprolactam oder ein Polyamid aus Hexamethyldiamin und Adipinsäure verwendet.
8. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Präparate zur Massfärbung von linearen Polyamiden.

9. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Präparate zur Massenfärbung von faserbildenden Polyamiden.

10. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Präparate zur Massenfärbung von Polyamid aus ϵ -Caprolactam.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0083907

Nummer der Anmeldung

EP 82 81 0550

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 66, 1967, Seite 1146, Nr. 11577g, Columbus, Ohio, USA & CS - A - 117 740 (J. TRUBAC) 15.03.1966 * Zusammenfassung *	1-10	C 08 J 3/20
Y	GB-A- 924 001 (CIBA) * Ansprüche *	1-10	
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 66, 1967, Seite 2813, Nr. 29230y, Columbus, Ohio, USA G.A. GAVRILOV et al.: "Solubility of polycaproamide in calcium chloridemethanol" & KHIM. VOLOKNA 1966(5), 19-20 * Zusammenfassung *		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)
			C 08 J 3
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 27-04-1983	Prüfer LEROY ALAIN
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

THIS PAGE BLANK (USPTO)